

Technische Information

Alpina Altweiss

Mit hoher Deckkraft schnell renovieren!

Innenfarbe mit sehr hoher Deckkraft · hoch ergiebig · matt · waschbeständig

Werkstoff

Verwendungszweck:

Für hochwertige Wand- und Decken-
anstriche auf allen üblichen Unter-
gründen. Ideal geeignet für Neu- und
Renovierungsanstriche.

Eigenschaften:

Altweiss, wasserverdünnbar,
geruchsarm und umweltschonend,
waschbeständig, diffusionsfähig.
Hohe Deckkraft, sodass meistens
ein Anstrich genügt. Leicht zu ver-
arbeiten.

Qualität nach DIN EN 13300

Deckvermögen: Klasse 1
bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/Ltr.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
entspricht waschbeständig nach DIN 53778

Glanzgrad: matt

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-
Dispersion, Titandioxid, Silikate,
Calciumcarbonat, Wasser, Additive,
Konservierungsmittel.

Enthält Methylisothiazolinon,
Benzisothiazolinon.

Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 1805/123 888
(0,14 €/Min. aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55945.

Farbton:

Altweiss matt.

Abtönbar mit Alpina ColorStick oder
Alpina Color in der Tube.

Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewah-
ren. Spritznebel und Sprühnebel
nicht einatmen. Während der Verar-
beitung und Trocknung für gründliche
Belüftung sorgen. Essen, Trinken und
Rauchen während des Gebrauchs
der Farbe ist zu vermeiden. Bei
Berührung mit den Augen oder der
Haut sofort gründlich mit Wasser
abspülen. Nicht in die Kanalisation,
Gewässer oder Erdreich gelangen
lassen.

Produkt-Code Farben und Lacke:
M-DF01

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum
Recycling geben. Flüssige Material-
reste können als Abfälle von Farben
auf Wasserbasis, eingetrocknete
Materialreste als ausgehärtete Farben
oder als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgrößen: 12,5 Liter und 5 Liter

Anstrichaufbau:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit max. 5% Wasser verdünnt.

Auf kontrastreichen sowie stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist ein vorheriger Grundanstrich mit Alpina Altweiss, mit max. 10% Wasser verdünnt, auszuführen.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen oder spritzen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 160 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5°C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten.
Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.
Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen.
Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehrende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten.
Glänzende Altanstriche gründlich anrauen und direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen.
Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Technische Information Nr. 11302 · Stand: April 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de