Alpina Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Classic Weißlack für den Innenbereich

Edle Weiß-Nuance für hohe gestalterische Ansprüche

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Alpina Classic Weißlack schafft hochwertige, langlebige Lack-Flächen mit brillanter Farbwirkung. Durch seine edle Farbe und seinen guten Verlauf beim Lackieren eignet er sich besonders für gestalterisch anspruchsvolle Neu- und Renovierungsansprüche wie Tische, Stühle, Kommoden, Regale und Schränke. Der Classic Weißlack eignet sich für Holz, Metall und Kunststoff.

Eigenschaften:
Schnelle Trocknung, Geruchsarm, Schlag- und Stoßfest, 2 in 1: Grundierung & Anstrichmittel in einem, Brillantes Oberflächenbild, Ideal für ein gesundes Raumklima, Besonders hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit, Für optimale Raumluft, Umweltschonend, Wasserverdünnbar, Geeignet für Sprühgeräte, Wasserbasiert

Farbtöne:
2 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
Ca. 75-100 ml/m²/Auftrag.
Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:
Polyurethan-Acryldispersion

VOC Wert (Deco Paint):
109,65 g/l

GISCODE:
BSW30 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.



Packungsgröße: 0,75 Milliliter, 300 Milliliter, 750 Milliliter

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte
nach 1- 2 Std. staubtrocken und
nach 10 12 Std. überstreichbar.
Durch getrocknet nach ca. 24 Std.
Bei niedrigerer Tempe ratur und
höherer Luftfeuchte ver längern sich
diese Zeiten

Geeignetes Werkzeug:
• Pinsel
• Sprühgerät

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Zink, Hart-PVC:
Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad. Hierzu wird eine Lösung aus Wasser und Salmiakgeist (Verhältnis 10 : 1) mit einigen Tropfen Spülmittel verwendet. Die Fläche mit dieser Lösung und einem Schleifvlies so lange bearbeiten, bis ein gräulicher Schaum entsteht. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Neue Holzbauteile:
Glatte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Ansonsten Holz nur säubern. Stets einen Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Oberflächen aus Aluminium und Kupfer:
Aluminium oder Kupfer mit Nitroverdünnung gut reinigen und anschleifen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen und sofort lackieren.

Holzbauteile:
Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

Erstanstrich von Eisen- und Stahloberflächen:
Lose Partikel mit einer Drahtbürste gründlich entfernen. Sehr glatte Flächen anschleifen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Verschmutzungen und trennende Substanzen entfernen. Bei Verwendung im Außenbereich mit Alpina Rostschutz-Grundierung vorbehandeln. 6-8 Stunden trocknen lassen.

Spritzart	⌀ Düse	Spritzdruck	Luftdruck	Verdünnung
Airless	0,011–0,015 inch	200 bar	–	
Niederdruck	1,8–2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	
Hochdruck	2,0–2,5 mm	-	2–3 bar	

Untergrund	Einsatzbereich	Untergrundvorbereitung
Holz, Holzwerkstoffe	Innen	schleifen reinigen
Eisen, Stahl		entrosten reinigen
Zink		reinigen entfetten
Melaminharz besch. Platten		schleifen reinigen
Aluminium/ Kupfer		
Hart-PVC		anschleifen anlaugen
tragfähige Altanstriche		

[1]) Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Alpina Holz-Isoliergrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz12a

Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3

MIT ORIGINAL Alpina Deckkraft

NR.1 FARBEN-MARKE* Markenbekanntheit Deutschland

IDEAL FÜR EIN GESUNDES RAUMKLIMA

Technische Information Nr. 15246.20261119 · Stand: 11-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de