

Alpina SockelFarbe

Für Schutzanstriche von Mauern und Betonabsätzen

farbige Außenfarbe speziell für Sockel und Betonabsätze · extrem strapazierfähig · äußerst schmutzunempfindlich

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Für hochwertige Fassadenanstriche und langen Wetterschutz.

Eigenschaften:

Alpina SockelFarbe schützt den Sockel Ihres Hauses über viele Jahre wirkungsvoll gegen Wind und Wetter.

Die wasserabweisende Wirkung schützt das Mauerwerk gegen eindringenden Regen. Gleichzeitig sorgt die Wasserdampfdurchlässigkeit des Anstrichs dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in die Luft entweichen kann. Zusätzlich bietet die Farbe eine hohe Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe.

Alpina SockelFarbe ist ergiebig, wasserverdünnt, geruchsarm und umweltschonend, weil schadstoffarm.

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55 945.

Glanzgrad:

Matt nach DIN EN 1062.

Farbtöne:

Grau und Schiefer

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe Grau: Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Aliphaten, Lösemittel/Filmbildungsmittel, Additive, Konservierungsmittel.

Inhaltsstoffe Schiefer: Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Wasser, Glykole, Glykolether, Aliphaten, Lösemittel/Filmbildungsmittel, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112.

GISCODE:

BSW20

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.



Anstrichaufbau:

Auf kontrastreichen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür Alpina SockelFarbe mit max. 10 % Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen oder spritzen.

Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch:

Ca. 180–200 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5 °C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 6 Stunden oberflächentrocken, nach 48 Std. regenfest und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Beachten:

Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Zug beschichten.

Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Außenflächen**Kalkzement- und Zementputze:**

Neue Putze 2–4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Mit Alpina FassadenGrund grundieren.

Beton:

Beton durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen.

Die Oberfläche gut reinigen und mit Alpina FassadenGrund grundieren.

Matte Dispersionsfarben, alte Anstriche auf mineralischen Untergründen:

Der Anstrich muss tragfähig und festhaftend sein.

Verschmutzte, kreadende Altanstriche durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen.

Die Oberfläche gut reinigen und mit Alpina FassadenGrund grundieren.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und mit Alpina FassadenGrund grundieren.

Tragfähige Kunstharzputz-Beschichtungen:

Alte Putze durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen.

Neue Putze ohne Vorbehandlung beschichten.

Nicht tragfähige, mineralische Anstriche wie z. B. Kalk- oder Silikatanstriche:

Restlos entfernen durch Abschleifen, Abbürsten, Abschaben oder andere geeignete Maßnahmen.

Gereinigte Flächen durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen und gut trocknen lassen.

Flächen mit Algen- und Pilzbefall:

Befallene Flächen mit Schimmel- oder Algenbelag durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beseitigen. Evtl. vorhandene Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen mechanisch und/oder durch Abflämmen entfernen. Gereinigte Flächen mit Alpina Fassaden Easy Clean durchwaschen und gut trocknen lassen.

Flächen mit Salzausblühungen:

Salzausblühungen trocken durch Abbürsten entfernen.

Beim Beschichten von Flächen mit Salzausblühungen kann für die dauerhafte Haftung der Beschichtung bzw. die Unterbindung der Salzausblühungen keine Gewähr übernommen werden.

Kleine Fehlstellen:

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina FassadenGrund grundieren.

Technische Information Nr. 18188 · Stand: Juli 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de