

# Technische Information

## Alpina Farbenfreunde Schutzheld

Reinigungsfähiger, transparenter Schutzüberzug



\*Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

Matte Schutzbeschichtung für den Innenbereich auf gestrichenen Wänden.

Alpina Schutzheld trocknet sehr schnell, sodass die gestrichenen Räume schnell wieder genutzt werden können.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm. Transparent. Leicht zu verarbeiten.

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Silikate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe).

#### Technisches Merkblatt und Allergieberatung:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Farbtöne erhältlich in:

Transparent.

#### Glanzgrad:

Matt.

#### Gefahren-/Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Gebinde kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern. Weitere Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt** dieses Produktes (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

#### GISCODE:

BSW10

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



### **Anstrichaufbau:**

Alpina Schutzheld ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann direkt auf gestrichene Flächen aufgetragen werden. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir, Alpina Schutzheld mit 10 % Wasser zu verdünnen. Für einen extra guten Oberflächenschutz empfehlen wir zwei Anstriche.

### **Auftragsverfahren:**

Vor Gebrauch gut umrühren und gegebenenfalls in einen größeren Farbeimer umfüllen. Abstreifgitter einsetzen. Alpina Schutzheld ist geeignet zum streichen, rollen oder spritzen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### **Verbrauch:**

Ca. 80–100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+5 °C für Untergrund und Umluft.

### **Trockenzeit:**

Bei einer Raumtemperatur von ca. +20 °C ist der Anstrich nach ca. 4–5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten.

### **Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**

### **Untergründe:**

Mit Wandfarbe gestrichene glatte Wandflächen. Nicht geeignet sind grobe Oberflächen wie z.B. Strukturputze und Vinyltapeten.

### **Nicht tragfähige Beschichtungen:**

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

### **Schimmelbefallene Flächen:**

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen-Spezialfarbe vornehmen.

### **Flächen mit Nikotinflecken:**

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

### **Kleine Fehlstellen:**

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### **Technische Information Nr. 19136 · Stand: Dezember 2020**

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)