

Alpina Holzschutz-Grund

Holz-Grundierung für Aussen

Alpina Holzschutz-Grund ist die optimale Vorbehandlung gegen Holzschäden und schützt durch die tiefenwirksame Imprägnierung von innen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Der Alpina Holzschutz-Grund ist die optimale Grundierung für alle unbehandelten Hölzer vor dem ersten Anstrich. Alpina Holzschutz-Grund bietet einen 3-fach Schutz gegen Holzschäden und beugt so sehr zuverlässig Bläue, Schimmel und Holzverfärbungen vor. Der Alpina Holzschutz-Grund imprägniert tiefenwirksam und schützt das Holz lang anhaltend von innen. Die Haltbarkeit der nach folgenden Anstriche wird deutlich verbessert. So bildet Alpina Holzschutz-Grund die ideale Basis für alle Alpina-Lasuren und Wetterschutz-Farben. Nur für den Aussenbereich geeignet. Für Weich- und Harthölzer im Aussenbereich ohne Erdkontakt, wie z. B. Zäune, Tore, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Fassaden, Balkone etc.

Eigenschaften:

Ideal für Nadelhölzer – verbesserte Haltbarkeit. Dringt tief ein – kein Ablättern. Offenporig – atmungsaktiv. Verbessert die Haftung des Endanstrichs.

Farbton:

Transparent.

Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Produkt fällt unter die Verordnungen über Biozid-Produkte (EU) 528/2012. BAuA-Nummer: N-78841. Biozidart: 8 – Holzschutzmittel. Verfalldatum: Hinweise auf dem Etikett beachten. Wirkstoffe: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate (9,5 g/l), N-(3-Amino-propyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (0,01 g/l), Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylatharz, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h):

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

GISCODE:

HSW10

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 00 41 (0) 800/66 44 00 (kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz).

Lagerung:

Dicht verschlossen, zwischen + 5 °C und + 25 °C, an einem gut belüfteten, trockenen Ort und entfernt von Hitze, Zündquellen und direktem Sonnenlicht lagern.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Anstrichaufbau:

Alpina Holzschutz-Grund gut aufrühren und mit einem flachen Borsenpinsel in Holzmaserrichtung mindestens 1 x unverdünnt satt auftragen. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln. Zwischen den Arbeitsgängen die Trocknungszeiten einhalten. Während der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Schlussanstrich: zweimalige Beschichtung mit Alpina HolzLasuren für Aussen oder Alpina Wetterschutz-Farbe.

Reichweite:

120–140 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca. 6 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C nach 2 Stunden griffest. Nach 6 Stunden durchgetrocknet.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holzisolier-Grund gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen. Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Raues oder bereits beschichtetes Holz vor dem ersten Anstrich anschleifen. Evtl. Staub- und Schmutzreste vom Holz ausbürsten. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen.

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Sonst Holz nur säubern. Stets Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit Alpina Holzschutz-Grund prüfen.

Technische Information Nr. 23856 · Stand: September 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

DAW SE

c/o DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6 · CH-8606 Nänikon

Alpina-Hotline 0041 (0)800/66 44 00

(kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz)

www.Alpina-farben.ch