Alpina

Die Farbexperten

Technische Information

Alpinaweiß Das Original - weiße Innenfarbe

Alpinaweiß, Europas meistgekaufte weiße Wandfarbe - doppelt ausgezeichnet von Stiftung Warentest und ÖKO-TEST
Alpinaweiß Das Original deckt sofort perfekt - nur 1x Streichen nötig. Mit Spritz-Schutz-Formel, noch ergiebiger und frei von Löse- und Konservierungsmitteln!

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Doppelt ausgezeichnet: Stiftung Warentest bewertet Alpinaweiß Das Original mit der Gesamtnote Gut (1,6) und ÖKO-TEST mit „sehr gut".
Seit über 100 Jahren bringt unsere Alpinaweiß Wandfarbe strahlendes Weiß an die Wände ganzer Generationen. Sie ist die Innenfarbe, der die meisten Menschen in Europa vertrauen.

Holen Sie sich jetzt das spritzfreie Alpinaweiß Das Original in Ihr Zuhause. Das Spitzenprodukt aus dem Hause Alpina deckt sofort perfekt und ermöglicht bei sachgemäßer Verarbeitung bis zu 100% spritzfreies Streichen. Alpinaweiß ist noch ergiebiger und frei von Löse- und Konservierungsmitteln und kann mit handelsüblichen Rollern ganz leicht verarbeitet werden. Es empfiehlt sich jedoch die Verwendung des Alpina Spritz-Schutz-Spezialrollers, weil dadurch das Risiko von Spritzern und Tropfen bei der Verarbeitung minimiert werden kann.

Eigenschaften:
Spritz-Frei / feste Farbe, Schnelle Trocknung, Vergilbungsbeständig, Ideal für ein gesundes Raumklima, Für optimale Raumluft, Geruchsarm, Reinigungsfähig, Allergikergeeignet, Wasserverdünnbar

Qualität nach DIN EN 13300:

Deckvermögen: bei einer Ergiebigkeit von 8,5 m²/Ltr.	**Klasse 1**
Nassabriebsbeständigkeit: entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778	**Klasse 2**
Glanzgrad:	**matt**

Farbtonname:
Weiß

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
1 Liter für ca. 8,5 m²
2 Liter für ca. 17 m²
4 Liter für ca. 34 m²
10 Liter für ca. 85 m²
12 Liter für ca. 104 m²
20 Liter für ca. 170 m²

Alle Angaben bei einmaligem Anstrich.

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Silikate, Titandioxid, Calciumcarbonat, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Wasser, Additive.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:
Kunstharzdispersion nach DIN 55 945.

VOC Wert (Deco Paint):
0,22 g/l

GISCODE:
BSW10 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.



Packungsgröße: 1 Liter, 2 Liter, 2,5 Liter, 4 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 10,1 Liter, 11 Liter, 11,5 Liter, 12 Liter, 12,5 Liter, 13 Liter, 15 Liter, 20 Liter, 100 Milliliter

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:
- Farbroller
- Pinsel
- Sprühgerät

Alpinaweiß kann mit allen handelsüblichen Farbrollern verarbeitet werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung des Alpina Spritz-Schutz-Spezialrollers, weil dadurch das Risiko von Spritzern und Tropfen bei der Verarbeitung minimiert werden kann. Dank seiner speziell entwickelten kurzflorigen Struktur ist er optimal für die Verarbeitung von Alpinaweiß geeignet und sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish.
;Verwenden Sie Heizkörper-Pinsel für die Ecken. Abstreifgitter und Teleskopstange erleichtern Ihnen die Arbeit zusätzlich.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Mineralische Putze:
Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen. Neuputze müssen mindestens 3-4 Wochen durchgetrocknet sein. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen, einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen.

Beton:
Eventuell vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende und sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz- Beschichtungen:
Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche gründlich anrauen und direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:
Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:
Restlos entfernen, Kleister- und Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:
Schimmel- beziehungsweise Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Einen Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:
Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen. Einen Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:
Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz102

MIT ORIGINAL Alpina Deckkraft

FREI VON Löse- und Konservierungsmitteln, Weichmachern

Mit Spritz-Schutz-Formel
BIS ZU 100 % SPRITZFREI STREICHEN
bei sachgemäßer Verarbeitung

GETESTET
Stiftung Warentest
GUT (1,6)
Getestet wurde Alpinaweiß Das Original, 12,5 L.
19 Produkte im Test, davon 3x sehr gut, 12x gut, 2x befriedigend, 1x ausreichend, 1x mangelhaft
Ausgabe 08/2026
www.test.de
26LW10

ÖKO-TEST
Testidentisch mit Alpinaweiß Das Original, 1 L
sehr gut
ÖKO-TEST Magazin 08/2026

Technische Information Nr. 32243.20261119 · Stand: 11-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de