



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Color Seidenlatex - Mischservice Baumarkt

Latex-Innenfarbe in beeindruckender Seidenglanzoptik

Wandfarbe mit Seidenglanz individuell anmischen lassen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Für hochwertige, scheuerbeständige Wand- und Deckenstriche in edler Seidenglanzoptik. Emissionsarme Innenfarbe der Spitzenklasse. Auch für Neu- und Renovierungsanstriche in allen sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen geeignet, da weder beim Verarbeiten noch beim Trocknen Geruchsbelästigung auftritt. Alpina COLOR Seidenlatex ist sehr leicht zu verarbeiten, deckt perfekt und trocknet sehr schnell, sodass die gestrichenen Räume ohne Wartezeiten wieder benutzt oder bezogen werden können.

Eigenschaften:

Geruchsarm, Hohe Strapazierfähigkeit, Scheuerbeständig, Tropfgehemmt, Umweltschonend, Reinigungsfähig, Wasserverdünntbar, Geeignet für Sprühgeräte

Qualität nach DIN EN 13300:

Nassabriebsbeständigkeit: Klasse 1
entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch:

Ca. 110 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Inhaltsstoffe:

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Bindemittelart:

Kunststoff-Latex nach DIN 55945.

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Enthält 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Alpina COLOR Seidenlatex, mit max. 5% Wasser verdünnt. Bei stark oder unterschiedlich saugenden Flächen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren. Auf kontrastreichen Untergründen einen Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt, auszuführen. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen oder spritzen.

Verarbeitungstemperatur Bedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trockenzeit:

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 – 6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:

Handelsüblicher Roller; Flach- oder Heizkörperpinsel für Ecken und Kanten.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

;

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen. Neuputze müssen mindestens 3-4 Wochen durchgetrocknet sein. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen, einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen.

Beton:

Eventuell vorhandene Trennmittellücken mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende und sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz- Beschichtungen:

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche gründlich anrauen und direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen, Kleister- und Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmel- beziehungsweise Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Einen Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen. Einen Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.