Alpina Die Farbexperten

Technische Information

Alpina x PANTONE® - Misty Rose

LIFE. STYLE. COLORS.
Matte Wandfarbe Misty Rose

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Misty Rose ist pure Poesie: eine zarte Mischung aus Rosenblättern und Nebel. Eleganz und Weichheit, die Wände wie einen sanften Hauch verzaubern.

Farbinspiration: Mauve, Puderrosa, Graurosa, Altrosé, Rosa

Qualität nach DIN EN 13300:

Nassabriebsbeständigkeit: entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778	**Klasse 2**
Glanzgrad:	**matt**

Farbtöne:
46 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
Alpina Pantone (Alle Angaben bei einmaligem Anstrich auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.)

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:
Kunststoffdispersion nach DIN 55 945


VOC Wert (Deco Paint):
0,15 g/l

GISCODE:
BSW10 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Gebinde beim Transport sichern

Gefahren-/Sicherheitshinweis:
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.



Packungsgröße: 2,5 Liter

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 – 6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden trocken.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:
• Farbroller
• Pinsel

Das beste Ergebnis erzielst du mit einem hochwertigen Kurzflor-Roller. Für die Verarbeitung mit dem Roller, die Farbe in eine saubere Farbwanne oder einen leeren Eimer füllen und ein Abstreifgitter benutzen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:
Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen. Neuputze müssen mindestens 3-4 Wochen durchgetrocknet sein. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen, einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen.

Beton:
Eventuell vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende und sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz- Beschichtungen:
Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche gründlich anrauen und direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:
Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Schimmelbefallene Flächen:
Schimmel- beziehungsweise Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Einen Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:
Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen. Einen Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:
Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz102

NR.1 FARBEN-MARKE* Markenbekanntheit Deutschland

MIT ORIGINAL Alpina Deckkraft

Alpina Farbkraft

FREI VON Löse- und Konservierungsmitteln

Technische Information Nr. 55156.20261124 · Stand: 11-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de