



Die Farbexperten

Technische Information

Change Effekt

Effektfarbe mit changierendem Farbspiel zwischen Grün, Türkis und Blau
Change - ein wechselndes Farbspiel

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Die Effektfarben sind geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche z.B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser- oder Strukturpapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Farbtonname:

Grün-Türkis-Blau

Inhaltsstoffe:

Grundierung: Polyacrylatharz, Polysiloxane, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Glykolether, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel. Effekt:: Polyvinylacetatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Pigment: Silikate, Titandioxid, mineralische Pigmente / Füllstoffe.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Grundierung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). GIS-CODE: BSW30.

Effekt:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. GIS-CODE: BSW20.

Pigment:

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.



Verarbeitung

Auftragsverfahren:

CHANGE EFFEKT Grundierung mit dem angefeuchteten Alpina ROLLER aufrollen und mit der Alpina EFFEKT-KELLE in kurzen Bewegungen kreuz und quer strukturieren. Die Alpina EFFEKT-KELLE an der Kante ansetzen. Die sich an der Kelle ansammelnde Farbe regelmäßig am Eimer abstreichen. 12 Stunden trocknen lassen. Wenn nach dem Trocknen der Untergrund durchscheint muss der Vorgang wiederholt werden.

2. Schritt: Die Pigmente aus der Dose in die Lasur geben und gut umrühren. Anschließend mit dem Roller aufrollen und mit der Kelle strukturieren. Bei Bedarf kann die Effktlasur mit dem Pigment mit bis zu 20% mit Wasser verdünnt werden.

Tipps:

- der Effekt kann durch die individuelle Dosierung der Pigmente verstärkt oder abgeschwächt werden. So entsteht das individuelle Ergebnis.
- Rolle bei beiden Arbeitsschritten immer ein Stück in die bereits strukturierte Fläche ein um ein optimales Oberflächenergebnis zu erzielen ("nass" in "nass")

Trockenzeit:

Grundierung:

Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar.

Effekt:

nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten

Geeignetes Werkzeug:

Alpina Roller zum Auftragen und die Alpina Effekt Kelle zum Strukturieren.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Neuputze müssen mindestens 3–4 Wochen durchgetrocknet sein. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen. Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaufen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Nicht tragfähige, mineralische Anstriche wie z.B. Kalk- oder Silikat-anstriche:

Restlos entfernen durch Abschleifen, Abbürsten, Abschaben oder andere geeignete Maßnahmen. Gereinigte Flächen durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen und gut trocknen lassen.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina RissFüller 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.



Technische Information Nr. 83115.20251021 · Stand: 10-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de