

Technische Information

Metall Effekt

Effektfarbe für faszinierende Metall-Optik.

Metall - schimmernde Extravaganz durch funkelnde Akzente

Produktbeschreibung

Technische Produktbeschreibung:

Alpina Farbrezepte METALL-EFFEKTE ist eine Effektbeschichtung für innen für metallisch wirkende Oberflächen.

Verwendungszweck:

Die Effektfarben sind geeignet für Neuund Renovierungsanstriche z.B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser- oder Strukturtapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Farbtöne:

Gold, Silber und Roségold

Inhaltsstoffe:

Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, anorganische Buntpigmente, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Effekt:: Polyvinylacetatharz, Metallpigmente, anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingisonline.de)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Grundierung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die

Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜH-RUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol3-on, Reaktionsmas-

methyl-2H-isothiazoi3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3on

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. GISCODE: BSW20.

UFI: 74MT-0QT6-J01V-YA2D Effekt:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die

Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜH-RUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/

Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). GIS-CODE: BSW20.

UFI: MWPT-6QVW-C01Q-47QF



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Der geeignete Untergrund: Muss trocken, sauber und tragfähig sein. Geeignet sind folgende Innenflächen: Glatte Wände, festhaftende Raufaser oder Strukturtapeten, alternativ: geeignete Vliestapeten, Gipskartonplatten, Deckenplatten und Dispersionsaltanstriche. Die richtige Vorbereitung: Werden an einer zusammenhängenden Fläche mehrere Gebinde des gleichen Farbtons verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen. Die Farbe vor, gelegentlich

auch während der Verarbeitung umrühren. Alpina ROLLER klein anfeuchten.

Auftragsverfahren:

Metall Effekt wird in zwei Arbeitschritten verarbeitet.

- 1. Schritt: Grundierung mit angefeuchteter Rolle aufrollen und mit Kelle strukturieren. Anschließend 12 Stunden trocknen lasssen.
- 2. Schritt: Das gewünschte Finish ebenfalls mit dem angefeuchteten Roller aufrollen und anschließend mit der Kelle strukturieren. Für einen feinen Metall Effekt überschüssiges Material abziehen.

Tipps:

- das Material dicker auftragen wenn eine stärkere Struktur gewünscht ist
- rolle bei beiden Arbeitsschritten immer ein Stück in die bereits strukturierte Fläch ein um ein otptimales Oberflächenergebnis zu erzielen ("nass" in "nass")

Geeignetes Werkzeug:

Alpina Roller zum Auftragen und die Alpina Effekt Kelle zum Strukturieren.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbursten entfernen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbuirsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfaltig grundrein abwaschen.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina RissFüller 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Technische Information Nr. 83117.20251021 · Stand: 10-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220 Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Alpina Farben GmbH