



Die Farbexperten

Technische Information

Samt Effekt

Effektfarbe mit leicht samtiger Haptik verleiht dem Raum Eleganz
samtig schimmernde Struktur

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Die Effektfarben sind geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche z.B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser- oder Strukturpapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Farbtonname:

Apricot

Verbrauch:

50-70ml/m²

Inhaltsstoffe:

Grundierung: Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, anorganische Buntpigmente, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Effekt: Polyacrylatharz, Silikate, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Grundierung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. GISCODE: BSW20.

Effekt:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. GISCODE: BSW20.



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Verarbeitung: Stark saugende Untergründe sollten mit Alpina Tiefgrund vorbehandelt werden. Grundbeschichtung: Samt Effekt Basis im aufrollen und mit der Alpina Effektkelle gratfrei nachglätten. Zwischenbeschichtung: Samt Effekt Finish wird mit einer kurzflorigen Rolle aufgerollt und anschließend mit der Alpina Effektkelle nachgeglättet. Schlussbeschichtung: Die Schlussbeschichtung wird in gleicher Weise wie die Zwischenbeschichtung ausgeführt.

Auftragsverfahren:

Samt Effekt wird in zwei bzw. drei Arbeitsschritten verarbeitet.

1. Schritt: Grundierung mit angefeuchteter Rolle aufrollen. Anschließend 12 Stunden trocknen lassen.
2. Schritt: Das Finish auf die Grundierung aufrollen und anschließend mit der Kelle in kreisenden Bewegungen einreiben. Überschüssiges Material am Gebinde abstreifen.
3. Schritt: Für einen noch stärkeren Effekt Schritt 2 wiederholen.

Trockenzeit:

Grundierung:

Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar.

Effekt:

nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:

Alpina Roller zum Auftragen und die Alpina Effekt Kelle zum Strukturieren.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina RissFüller 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlauen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Technische Information Nr. 83118.20251021 · Stand: 10-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de