

Technische Information

Rost Effekt

Effektfarbe mit echten Metallpigmenten und Quarzsand.

Rost - trendiger Look für die Wand

Produktbeschreibung

Technische Produktbeschreibung:

Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK ist eine Effektbeschichtung für innen. Hell-Dunkel-Effekte, die eine rosttypische unregelmäßige Optik bewirken.

Verwendungszweck:

Die Effektfarben sind geeignet für Neuund Renovierungsanstriche z.B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser- oder Strukturtapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Farbtonname:

Rost (Braun/ Orange)

Inhaltsstoffe:

Polyvinylacetatharz, Silikate, anorganische Buntpigmente, Metallpigmente, Wasser, Additive, Konservierung

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingisonline.de)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). GISCODE: BSW20. UFI: H4KT-XQHE-V01X-072M



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Geeignet sind folgende glatte Innenflächen: Mauerwerk, Verputz, grundierte Gipskartonplatten, Deckenplatten, Dispersionsaltanstriche und festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden. Auf kontrastreichen sowie rohen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß. Stark saugende Untergründe sollten mit Alpina Tiefgrund vorbehandelt werden. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren.

Auftragsverfahren:

Rost Effekt wird in einem Arbeitschritt verarbeitet.

1. und 2. Schritt: Rostbraun und Rostorange abwechselnd mit Bürste leicht ineinander auftragen.

Tipps:

- nicht zu viel Farbe auftragen, damit sich der Quarzsand besser verteilen kann.
- je nach gewünschtem Ergebnis, Verhältnis der Töne wählen und Fläche von einer Ecke zur anderen, Stück für Stück, fertig stellen.
- je nach gewünschter Optik mit der Alpina Bürste eine senkrechte, waagrechte oder gemischte Struktur erzielen.

Geeignetes Werkzeug:

Rost Effekt lässt sich ideal mit der Alpina Effekt Bürste verarbeiten.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelruckstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbursten entfernen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfaltig grundrein abwaschen.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina RissFüller 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Technische Information Nr. 83119.20251021 · Stand: 10-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220 Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)