

Technische Information

Sturm Effekt

Effekt-Farbe für faszinierende Oberflächen mit feinstem Quarzsand und schimmerndem Glanzeffekt.

Sturm - Wandfarbe mit dynamischer Raumwirkung

Produktbeschreibung

Technische Produktbeschreibung:

Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK für faszinierende Oberflächen mit feinstem Quarzsand und schimmerndem Glanzeffekt für innen in Anthrazit, Silber & Taupe

Verwendungszweck:

Die Effektfarben sind geeignet für Neuund Renovierungsanstriche z.B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser- oder Strukturtapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Farbtöne:

Anthrazit, Silber & Taupe

Inhaltsstoffe:

Polyvinylacetatharz, Silikate, anorganische Buntpigmente, Metallpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingisonline.de)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die

Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktions-masse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). GIS-CODE: BSW20.

UFI: H4KT-XQHE-V01X-072M



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Der geeignete Untergrund: Muss trocken, sauber und tragfähig sein. Geeignet sind folgende glatte Innenflächen: Mauerwerk, Verputz, grundierte Gipskartonplatten, Deckenplatten, Dispersionsaltanstriche und festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden. Auf kontrastreichen sowie rohen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß. Stark saugende Untergründe sollten mit Alpina Tiefgrund vorbehandelt werden. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren.

Auftragsverfahren:

Sturm Effekt wird in einem Arbeitschritt verarbeitet.

1. Schritt: Ttrage den Sturm Effekt mit der Bürste auf. Die Struktur entsteht durch den enthaltenen Quarzsand.

Tipp: je nach gewünschter Optik lässt sich der mit der Bürste eine senkrechte, waagrechte oder gemischte Struktur erzielen.

Geeignetes Werkzeug:

Sturm Effekt lässt sich ideal mit der Alpina Effekt Bürste verarbeiten.

Werkzeugreinigung:

Die Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch direkt mit Wasser und Seife reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende Substanzen durch Abbursten entfernen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfaltig grundrein abwaschen.

Bei glatten Oberflächen:

Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina RissFüller 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Technische Information Nr. 83121.20251021 · Stand: 10-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220 Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)