

Technische Information

Alpina WPC-Pflege

Holz-Öl für Außen

Alpina WPC-Pflege erneuert verblasstes WPC, der Farbton wirkt wie neu. Verleiht der Oberfläche einen Schmutz und Feuchtigkeit abwehrenden Anstrich. Leicht zu verarbeiten und äußerst ergiebig.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holz-Öl WPC-Pflege lässt verblasstes WPC neu erstrahlen und schützt es vor der Vergrauung durch UV-Strahlen. WPC ist äußerst wetterbeständig, aber verblasst und vergraut langfristig durch die ständige Einwirkung von UV-Strahlen. Nach der Anwendung wirkt vergrautes WPC wieder frisch und erneutem Ausbleichen wird mittels UV-Filter vorgebeugt. Alpina Holz-Öl WPC-Pflege verleiht der WPC-Oberfläche einen Schmutz und Feuchtigkeit abwehrenden Anstrich, der einen Befall mit Grünbelag vermindert. Alpina Holz-Öl WPC-Pflege ist leicht zu verarbeiten und äußerst ergiebig. Geeignet für WPC im Außenbereich. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. WPC-Böden, Sichtblenden und Pergolen.

Eigenschaften:

UV-Filter – verhindert Ausbleichen. Schmutz abweisend – beugt Grünbelag vor. Sehr ergiebig – hohe Reichweite. Lässt sich gut verteilen – einfache Verarbeitung.

Glanzgrad:

Seidenglänzend.

Farbtöne:

Farblos, Grau, Braun.

Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt

vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Propiconazol, Fettsäuren, C18-unges., Dimere, Verbindungen mit Kokosalkylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgenden bioziden Wirkstoff: Propiconazol (CAS-Nr. 60207-90-1). Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Bitte beachten: Mit dem Produkt getränkte Tücher und Lappen unterliegen der Gefahr der Selbstentzündung (aufgrund des enthaltenen Leinöls). Sie sind deshalb stets in fest verschlossenen Blechgebinden aufzubewahren oder vor dem Wegwerfen ausgebreitet an der Luft (im Freien) zu trocknen.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Alkydharz, Leinöl, Silikate, anorganische Buntpigmente, Aliphaten, Glykolether, Aromaten, Glykole, Lösemittel/Filmbildhilfsmittel, Additive, Filmschutzmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/d): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 560 g/l VOC.

GISCODE: BSL40

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter + 5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei der Altfarben-Sammelstelle abgeben, eingetrocknete Reste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.



Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch aufrühren. Das Öl mit einem Lasurpinsel, Flächenstreicher oder fusselfreien Tuch dünn auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach max. 20 Minuten (abhängig von Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes) abnehmen. Nach ca. 8 Stunden Oberfläche begutachten und je nach Ergebnis ggf. zweiten Anstrich vornehmen.

Reichweite:

40–60 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.

750 ml reichen für ca. 18 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C zweiter Anstrich nach 8 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holz-Öl WPC-Pflege gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen.

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen.

HINWEIS:

Die WPC-Pflege wird über mehrere Monate durch die Bewitterung gleichmäßig abgebaut. Ein Nachstreichen kann dann direkt erfolgen. In belastetem Bereich ist mindestens einmal im Jahr ein Auffrischungsanstrich zu empfehlen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Vergraute oder verschmutzte Holzoberflächen mit Alpina WPC-Reiniger vorbehandeln.

Technische Information Nr. 21700 · Stand: April 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de