

Alpina Holzrenovier-Grund

Holz-Grundierung für Außen

Alpina Holzrenovier-Grund mit hoher Deckkraft. Hellt fleckiges und dunkles Holz auf.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holzrenovier-Grund lässt stark verwitterte Holzoberflächen im Außenbereich neu erstrahlen. Aufgrund ihrer hohen Pigmentierung deckt diese Grundierung fleckiges, dunkles Holz äußerst zuverlässig ab und schafft somit einen neuen, hellen, gleichmäßigen Untergrund. Der nachfolgende, mit dem Pinsel aufgebraachte Lasur-Anstrich schafft eine holzähnliche Optik. Alpina Holzrenovier-Grund ist tropfgehemmt und lässt sich leicht verarbeiten. Für Weich- und Hart-hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt, wie z. B. Zäune, Tore, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Fassaden, Balkone etc.

Eigenschaften:

Aus Alt mach Neu. Für stark verwitterte Oberflächen. Hohe Deckkraft. Tropfgehemmt.

Dichte:

ca. 1,5 g/cm³.

Glanzgrad:

Seidenmatt.

Farbton:

Beige.

Sicherheitshinweise:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutz-handschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) < 15 ppm. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Buntpigmente, Wasser, Glykole, Glykolether, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 90 g/l VOC.

GISCODE: BSW30

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter + 5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei der Altfarben-Sammelstelle abgeben, eingetrocknete Reste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.

Packungsgrößen: 750 ml und 2,5 Liter



Anstrichaufbau:

Erstanstrich von rohem Holz im Außenbereich mit Alpina Holzschutz-Grund. Alpina Holzrenovier-Grund gut aufrühren und mit einem flachen Borstenpinsel in Holzmaserrichtung mindestens 1 x unverdünnt satt auftragen. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln. Zwischen den Arbeitsgängen die Trocknungszeiten einhalten. Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier anrauen. Schlussanstrich: zweimalige Beschichtung mit Alpina Holz-Lasuren für Außen oder Alpina Wetterschutz-Farbe.

Reichweite:

100–120 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca. 7 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C nach ca. 10–12 Stunden griffest. Nach ca. 12–16 Stunden überstreichbar.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holzrenovier-Grund gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen. Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Vergraute oder verschmutzte Holzoberflächen mit Alpina Entgrauer und Reiniger vorbehandeln.

Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Sonst Holz nur säubern. Stets Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen und reinigen. Mit Alpina Holzschutz-Grund grundieren. Zweimalige Beschichtung mit Alpina Holz-Lasuren für Außen oder Alpina Wetterschutz-Farbe.

Technische Information Nr. 21706 · Stand: Juli 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de