

Technische Information

Alpina Feine Farben

Grundierung

Verbesserte Haftung und Endergebnisse



* Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

Produktbeschreibung

Alpina Feine Farben Grundierung, die Universalgrundierung für Alpina Feine Farben Edelmatte Lacke.

Einige Untergründe stellen besondere Herausforderungen an die Gestaltung der Oberfläche. Alpina Feine Farben Grundierung stellt sicher, dass sich auch dort die edelmatte Optik der Alpina Feine Farben entfalten kann. Keine Verfärbungen auf frischen Nadelhölzern, keine Haftungsprobleme auf Zink und Kunststoff, kein Rost auf Eisen – keine Kompromisse bei der Gestaltung Ihres Zuhauses.

Verwendungszweck:

Alpina Feine Farben Grundierung eignet sich für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen Objekten im Innenbereich aus Holz und Metall wie z. B. Möbel, Türen, Fenster oder Heizkörper.

Eigenschaften:

- Gegen Holzverfärbung bei Erstanstrichen
- Optimale Haftung auf Zink, Kunststoff, Eisen, Stahl und Kupfer
- Korrosionsschützend
- Schnelltrocknend

Materialbasis:

Acryldispersion.

Dichte:

ca. 1,25 g/cm³.

Farbton:

weiß

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol3(2H)on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2-Hisothiazol3on und 2-Methyl-2-Hisothiazol3on (3:1), 2,4,7,9-Tetramethyl-dec5in4,7diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylatharz, Polysiloxane, Titandioxid, mineralische Pigmente/ Füllstoffe, Silikate, Zinkphosphat, Aluminiumhydroxid, Wasser, Glykolether, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-

Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 70 g/l VOC.

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

BSW30

Lagerung:

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112



Alpina Feine Farben Grundierung kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnen. Für die Pinselverarbeitung hochwertigen Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik und Naturborsten) einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen Nylonrolle (4–6 mm Florhöhe) auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle oder einem Acrylpinsel nacharbeiten.

Verarbeitung:

Alpina Feine Farben Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. In der Regel genügt ein Anstrich. Bei stark inhaltsstoffreichen Hölzern kann ein zweiter Anstrich mit Alpina Feine Farben Grundierung erfolgen. Ggf. ist eine vorherige Testbeschichtung erforderlich. Alpina Feine Farben Grundierung immer ganz flächig auftragen, um Farbtonunterschiede im Deckanstrich zu vermeiden.

Geeignete Untergründe:

Objekten im Innenbereich aus unlackiertem Holz oder Metall, Nicht-eisenmetallen wie z. B. Zink und Kunststoff. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern i. M. 12 % und bei Nadelhölzern i. M. 15 % nicht überschreiten.

Untergrundvorbereitung:

Unlackiertes Holz: Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Schleifstaub nicht einatmen. Eventuell austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.

Zink, HartPVC: Amoniakalische Netzmittelwäsche durchführen. Hierzu wird eine Lösung aus Wasser und Salmiakgeist (10:1) mit einigen Tropfen Spülmittel verwendet. Die Fläche mit dieser Lösung und einem Schleifvlies solange bearbeiten bis ein gräulicher Schaum entsteht. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Trocknen lassen. Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Kupfer, Eisen, Stahl: Oberflächen anschleifen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Schleifstaub nicht einatmen.

Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5° C.

Trockenzeit:

Bei +20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 2 Std. staubtrocken und nach 6–8 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verbrauch:

Ca. 75–100 ml/m²/Auftrag. Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Technische Information Nr. 25219 · Stand: Juli 2021

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de