

## Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT

Strukturfarbe für innen – für lebendiges Linien-Design

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Cremige Strukturfarbe zum Aufrollen zur kreativen Wandgestaltung im Innenbereich. Leicht aufzutragende Strukturfarbe für edle Strukturlinien. Einfach aufrollen und anschließend mit dem Alpina EFFEKT-KAMM von oben nach unten abziehen.

#### Besonderheit:

Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT ist eine Strukturfarbe, die sich aufgrund ihrer leichten Konsistenz so leicht verarbeiten lässt wie eine klassische Dispersionsfarbe. Das Material ist sehr leicht und lässt sich einfach aufrollen.

Auch in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen unbedenklich einsetzbar, da weder bei der Verarbeitung noch beim Auftrocknen eine Geruchsbelästigung auftritt.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm, diffusionsfähig, robust, leicht zu verarbeiten und zu strukturieren, haftfest, nicht gilbend, ausbesserungsfähig, nicht füllend.

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Styrolacrylat, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on,

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und ein Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

#### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Bindemittel:

Kunstharzdispersion Acrylatbasis.

#### Dichte:

ca. 1,57 g/cm<sup>3</sup>.

#### Farbton:

Weiß.

#### Glanzgrad:

Matt.

#### Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung

gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

**GISCODE:** BSW20

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Abfall sollte nicht über Abwasser entsorgt werden.

Farbton:



### Anstrichaufbau:

Bei kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß.

Ein gut erhaltener Altanstrich von mindestens waschbeständiger Qualität ist ebenfalls ausreichend. Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT sollte auf glatten Untergründen verwendet werden.

### Auftragsverfahren:

Farbe vor Gebrauch gut umrühren. Alpina Spezialroller mit Wasser anfeuchten

1. Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT satt längs und gleichmäßig aufrollen und quer verteilen. Hierbei in Bahnen von 50–100 cm arbeiten. Bei größeren Flächen sollte zu zweit gearbeitet werden.
2. Mit dem EFFEKT-KAMM senkrecht von oben nach unten abziehen. Beim Gegenarbeiten den EFFEKT-KAMM von unten nach oben abziehen und leicht in der Fläche auslaufen lassen.

### Farbige Gestaltung

3. Nach Trocknung von LINIEN-EFFEKT METALL-EFFEKT oder einen der 43 Farbrezepte Wandfarbtöne satt aufrollen und gleichmäßig verteilen.
4. Mit dem EFFEKT-KAMM von oben nach unten abziehen. Beim Gegenarbeiten den EFFEKT-KAMM von unten nach oben abziehen und leicht in der Fläche auslaufen lassen.

Hinweis: Bei größeren zusammenhängenden Flächen empfiehlt es sich zu zweit zu arbeiten.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### Verbrauch:

Ca. 450 ml/m<sup>2</sup> bei Nachbearbeitung mit dem Farbrezept EFFEKT-KAMM. Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

### Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5°C für Untergrund und Umluft.

### Trockenzeit:

Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden durchgetrocknet.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

### Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und glatt sein.

### Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze können direkt gestrichen werden.

Auf grob porösen, saugenden Putzen zunächst ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehrende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Kann direkt bearbeitet werden.

### Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen.

### Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen,

Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben

### Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### Neugestrichene, festhaftende, glatte Tapeten oder Vliestapeten:

Festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden, können direkt bearbeitet werden.

Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche mit Alpinaweiß erhalten.

Die Anwendung auf glattem Untergrund ist zu empfehlen.

Bei Vliestapeten ist der Hinweis des Vliestapetenherstellers zu beachten.

### Papiertapeten und nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen-Spezialfarbe vornehmen.

### Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen.

Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

### Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren mit Alpinaweiß.

### Technische Information Nr. 5026 · Stand: August 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)